FICHA TÉCNICA SÚPER FRAGÜE

INGEPREX



SÚPER FRAGÜE
RELLENO DE JUNTAS

Fragüe premium especialmente diseñado para el relleno de juntas en piscinas, estanques, baños y otros revestimientos expuestos a humedad permanente o inmersión en agua. Ofrece elevada adherencia y alta impermeabilidad, y contribuye a prevenir la formación de hongos en las juntas.



USOS RECOMENDADOS

Fragüe cementicio formulado con áridos seleccionados, pigmentos, polímeros y aditivos especiales que le confieren excelente impermeabilidad y resistencia al desgaste. Diseñado especialmente para el relleno de juntas en revestimientos sumergidos o expuestos al contacto permanente con agua, como piscinas, duchas, baños, piletas, estanques, fuentes de agua, etc.

Especialmente diseñado para juntas sometidas a humedad permanente o inmersión, donde se requiere resistencia al desgaste y un acabado uniforme.

CARACTERISTICAS

- Presenta alta impermeabilidad y excelente adherencia, junto con una elevada resistencia al desgaste.
- Es ideal para juntas en zonas húmedas o sumergidas.
- Su preparación y aplicación son rápidas y sencillas.
- Su buena trabajabilidad facilita el relleno uniforme de las juntas, logrando una terminación prolija.
- Ofrece colores estables y ayuda a prevenir los hongos.
- Resiste el contacto con soluciones débilmente ácidas o ligeramente alcalinas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de rellenar las juntas, deje transcurrir al menos 48 horas desde la aplicación del adhesivo **Súper Adhemáx®** utilizado para instalar el revestimiento. Compruebe que las juntas estén limpias y libres de residuos. Previo a la aplicación del fragüe, humedezca las juntas con agua limpia, sin dejar agua acumulada, en condición saturada superficialmente seca.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. **Preparación de la mezcla**
   - En un recipiente limpio, vierta el agua limpia según la dosificación indicada y agregue gradualmente el fragüe en polvo.
   - Mezcle mecánicamente hasta obtener una pasta homogénea, sin grumos y con una consistencia adecuada para rellenar las juntas.
   - Deje reposar la mezcla entre 2 y 5 minutos antes de iniciar la aplicación.

2. **Preparación de la cantería**
   - Verifique que las juntas estén limpias y libres de residuos. Durante la colocación del revestimiento, retire el exceso de adhesivo que sobresalga hacia las juntas mientras aún esté fresco. Antes de aplicar el fragüe, humedezca las juntas con agua limpia, evitando la acumulación de agua.

3. **Aplicación del producto**
   - Rellene las juntas con un fraguador o una llana de goma, presionando en varias pasadas para asegurar un llenado completo y uniforme, sin vacíos ni desniveles. Retire el exceso de producto de la superficie mientras la mezcla aún esté fresca. Transcurrida aproximadamente una hora, realice la limpieza y el acabado con una esponja ligeramente húmeda.

4. **Limpieza de herramientas**
   - Lave las herramientas y los recipientes con agua limpia inmediatamente después de su uso, mientras la mezcla aún esté fresca. Una vez endurecido, el producto solo podrá retirarse por medios mecánicos.

SÚPER FRAGUE

FICHA TÉCNICA SÚPER FRAGÜE

LIMITACIONES

1. No aplicar antes de transcurridas al menos 48 horas desde la instalación del revestimiento con adhesivo Súper Adhemáx®.
2. No aplicar en juntas con suciedad, restos de adhesivo, partículas sueltas o agua acumulada. Humedecer previamente sin dejar agua libre.
3. Respetar la dosificación de agua indicada. No agregar agua en exceso ni utilizar mezclas que hayan comenzado a endurecer.
4. Evitar la aplicación bajo lluvia y proteger las juntas recién rellenadas del lavado y la inmersión hasta completar el curado.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Polvo
Rendimiento	20 m²
Agua de amasado	1,6 litros / Tineta de 5 Kg
Resistencia Compresión a los 28 días	1,8 Kg/L
Resistencia Flexión a los 28 días	> 28 MPa
Resistencia Flexión a los 28 días	> 5 MPa
Tiempo de Trabajabilidad de la pasta a 20°C	> 60 minutos
Retracción	< 1 mm / m

*El rendimiento de Super Fragüe® depende de las condiciones de nivelación y relleno requerido. En promedio, rinde 20 m² por bidón de 5 Kilos.

ALMACENAMIENTO

Mantenga los productos almacenados sobre pallets y proteja de la humedad, tanto directa como indirecta. De esta forma se asegura el máximo rendimiento del producto, así como su uniformidad y productividad en obra.

FORMATO Y DURACIÓN

- Tineta de 5 Kilos.
- Duración de 6 meses, considerando buenas condiciones de almacenamiento. (5 a 25°C)

COLORES

- BLANCO – CELESTE – VERDE - GRIS CLARO – GRIS OSCURO - TERRACOTA – BEIGE

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

"Este producto puede irritar la piel, los ojos y las vías respiratorias. Manténgase fuera del alcance de los niños."

Primeros auxilios:

1. **Ojos:** Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, levantando los párpados ocasionalmente. Buscar atención médica si la irritación persiste.
2. **Piel:** Lavar completamente con agua fría y jabón. Si se presenta irritación, enrojecimiento o picazón persistente, acudir a un médico.
3. **Inhalación:** Tras irritación de las vías respiratorias, trasladar a la persona al aire fresco.
4. **Ingestión:** Solicitar atención médica de inmediato. No permitir que personal no especializado administre ayuda.

NOTA IMPORTANTE

Los resultados y recomendaciones presentados corresponden a ensayos de laboratorio realizados bajo condiciones controladas y se basan en la correcta utilización de los productos. Los usuarios tienen plena libertad para efectuar las pruebas y verificaciones que consideren necesarias. El manejo, uso y aplicación del producto quedan fuera de nuestro control y son, por lo tanto, de exclusiva responsabilidad del usuario.