



SÚPER ADHEMÁX

Adhesivo BASECOAT (EIFS)

Basecoat forma parte esencial del sistema de aislamiento térmico con poliestireno expandido. Se utiliza para mantener una temperatura interior confortable y estable, incluso frente a variaciones climáticas externas.



USOS RECOMENDADOS

Como adhesivo, se utiliza para fijar paneles y elementos de poliestireno expandido sobre diversas superficies, tales como: cemento, bloques de hormigón, ladrillo, planchas de fibrocemento, placas OSB y muros tradicionales de base cemento-arena.

Como recubrimiento, puede aplicarse sobre planchas y molduras de poliestireno expandido, hormigón estucado, placas OSB y fibrocemento, ofreciendo protección y un acabado uniforme.

Su versatilidad permite su uso tanto en interiores como en exteriores.


CARACTERÍSTICAS

- Ofrece un acabado altamente resistente frente a golpes y abrasión, asegurando mayor durabilidad en el tiempo.
- Garantiza una excelente adherencia al poliestireno, optimizando la unión y estabilidad del sistema.
- Al integrarse en el sistema de aislamiento térmico, contribuye a la eficiencia energética, reduciendo el consumo eléctrico al requerirse menos energía para mantener el confort interior.
- Puede aplicarse como recubrimiento base en paneles de fibrocemento, ampliando su versatilidad en distintos tipos de superficies.


PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe encontrarse firme y estable, libre de polvo, grasas, pintura, aceites, desmoldantes o cualquier otro residuo que pueda afectar la correcta adherencia del producto.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN



En 5 a 6 litros de agua agregue gradualmente un saco (25 kg) de Basecoat y mezcle hasta obtener una pasta suave y libre de grumos. Espere de 10 a 15 minutos antes de utilizar la mezcla.



Como adhesivo, aplique Basecoat en la parte posterior de la placa de poliestireno expandido, distribuyéndolo en franjas continuas o en montículos. Coloque la placa en su posición y ejerza presión uniforme hasta lograr una correcta adherencia.



Como recubrimiento de paneles de fibrocemento, coloque Basecoat con llana metálica y con movimientos de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha formando una cruz.

LIMITACIONES

1. No aplicar el producto sobre superficies de madera, metal o plástico, ni en superficies inestables o muy flexibles.
2. Evite agregar agua adicional una vez realizada la mezcla, ya que esto puede reducir la resistencia final del material y generar variaciones de color, produciendo manchas más claras en el acabado final.
3. No mezclar el producto con mayor cantidad de agua a la señalada en esta ficha técnica, para prevenir descuelgues del producto recién aplicado y evitar la disminución de la resistencia mecánica final.

RENDIMIENTO

Espesor	Kg / m ²	m ² / saco
3 mm	4.2	5.9
4 mm	5.6	4.4
5 mm	7.0	3.5
6 mm	8.4	2.9
7 mm	9.7	2.5

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Polvo color gris
Rendimiento	2.5 a 5.9 m ²
Resistencia a la compresión a 28 días	15 MPa
Fraguado Inicial	45 a 60 minutos
Fraguado final	9 a 10 horas
Densidad Aparente	1.2516 Kg/m ³

ALMACENAMIENTO

Mantenga los productos almacenados sobre pallets y proteja los sacos de la humedad, tanto directa como indirecta. De esta forma se asegura el máximo rendimiento del producto, así como su uniformidad y productividad en obra.

FORMATO Y DURACIÓN

- Sacos de 25 Kilos.
- Duración de 9 meses, considerando buenas condiciones de almacenamiento.

COLOR

- GRIS

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

"Este producto puede irritar la piel, los ojos y las vías respiratorias. Manténgase fuera del alcance de los niños."

Primeros auxilios:

1. **Ojos:** Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, levantando los párpados ocasionalmente. Buscar atención médica si la irritación persiste.
2. **Piel:** Lavar completamente con agua fría y jabón. Si se presenta irritación, enrojecimiento o picazón persistente, acudir a un médico.
3. **Inhalación:** Tras irritación de las vías respiratorias, trasladar a la persona al aire fresco.
4. **Ingestión:** Solicitar atención médica de inmediato. No permitir que personal no especializado administre ayuda.

NOTA IMPORTANTE

Los resultados y recomendaciones presentados corresponden a ensayos de laboratorio realizados bajo condiciones controladas y se basan en la correcta utilización de los productos. Los usuarios tienen plena libertad para efectuar las pruebas y verificaciones que consideren necesarias. El manejo, uso y aplicación del producto quedan fuera de nuestro control y son, por lo tanto, de exclusiva responsabilidad del usuario.

ADVERTENCIA

- No inhale el polvo. Este producto contiene sílice cristalina libre, cuya exposición prolongada puede provocar silicosis, lesiones pulmonares o cáncer.
- Evite la generación de polvo siempre que sea posible y utilice respirador aprobado por NIOSH en áreas polvorientas o cuando no pueda evitarse su formación. Para información detallada, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del material.